Защитные аэрозольные лаки

KLARLACK, MATTLACK,

KLARLACK, MATTLACK,
SEIDENMATTLACK

Для рекламно-оформительской , реставрационной, декораторской деятельности, а также для хобби и декоративно-прикладного искусства.

Ассортимент

Fixativ—лак для защиты графических работ. Образует защитную пленку и предотвращает осыпание угля, пастели и др. Лак пригоден также для защиты акварельных, гуашевых и темперных работ. Для внутреннего применения.

Упаковка 300 и 400мл.

Klarlack—высокопрозрачный лак

Mattlack--матовый лак

Seidenmattlack--шелковисто-матовый лак

UV-Schutz (матовый и глянцевый)—лак с защитой от УФ-излучения. Лак препятствует быстрому пожелтению бумаги и быстрому разложению покрытий, но не является постоянной защитой(УФ-лучи поглощаются временно). Поставляется под заказ.

Упаковка 300 и 400 мл.

Klarlack, Mattlack, Seidenmattlack при хорошем сцеплении с поверхностью могут применяться для наружных работ.

Химические свойства

В химический состав входят: акриловые смолы, пропан(бутан).

Основные характеристики

Лаки имеют хорошую покрывную способность, просты в употреблении и равномерно ложатся на различные сухие поверхности.

Лаки свободны от FCKW и не повреждают озон.

Непригодны для масляных красок, а также красок на основе растворителей.

Технология применения

1. Перед нанесением поверхность очистить от грязи, жира и пыли.
2. Перед использованием краску встряхнуть.
3. Аэрозольная упаковка позволяет равномерно наносить лаки на расстоянии 30см от поверхности.
4. Время высыхания 10 минут.
5. После высыхания лака, поверхность устойчива к воздействиям окружающей среды, однако, при сильном солнечном облучении лак может пожелтеть.

Дополнительная информация

- ✓ Рекомендуемое время распыления одним нажатием - 2 минуты.
- ✓ Поверхность нанесения не должна быть слишком горячей или холодной.
- ✓ После применения баллончик с краской перевернуть и сделать несколько холостых распылений, чтобы вентиль не закупорился.
- ✓ Удалить лак с одежды можно с помощью бензина.

Полезные советы

- Идеальная температура нанесения - 20°C.
- Если баллончик с лаком перед нанесением холодный, то его необходимо подогреть до комнатной температуры, иначе распыление будет неравномерным.
- Не допускать нагревание баллончика до 50°C .

Замечание

Всегда следуйте вышеперечисленным рекомендациям. При температуре ниже 10°C лак не распылять!