

Глянцевая акриловая краска на водной основе для фарфора, керамики, фаянса, терракоты и гончарных изделий. Подходит также для металла и стекла.



CERAMICA



Для хобби и декоративно-прикладного искусства.

Ассортимент

Цветовая палитра представлена 36 стандартными цветами и 3 металликами
Упаковка 15 и 50 мл.

Химические свойства

Высокоглянцевая жидкая эмалевая краска на основе алкидных смол и воды.

Основные характеристики

После обжига устойчива к выцветанию, воде и воздействию окружающей среды, а также к средствам для мытья посуды, кроме абразивного вида.

Технология применения

1. Тщательно размешайте краску
2. Поверхность перед нанесением краски должна быть обезжирена спиртом.
3. Нанесите нужный рисунок. Рисовать можно любой волосной и трафаретной кисточкой, а также можно использовать для трафаретной техники самоклеящиеся пленки и губку.
4. Краска высыхает в течение 4-х часов. Толстые слои сохнут дольше.
5. Фиксация красок производится после их высыхания с помощью обжига. Для этого необходимо поставить изделие в холодный духовой шкаф и установить температуру 160°C. Когда эта температура будет достигнута, обжиг необходимо продолжать в течение 30 минут. Затем духовку выключить, оставив в ней расписанный предмет до его полного остывания.
6. Внимание! Сейчас фирма «Marabu» выпускает краски с обжигом 170°C, что позволяет мыть изделие в посудомоечной машине.

Вспомогательные средства

Ceramica-liner—контур. Можно использовать как отдельно, так и в сочетании с краской. Время высыхания 1 час. Фиксируется обжигом в течение 30 мин при температуре 160°C. Упаковка 20мл.

Грунт (Pore—filler)—бесцветный, на водной основе, грунт используется для таких пористых поверхностей, как терракота, необожженная керамика. Высыхает в течение 2-3 часов.

Clear (Gloss)—глянцевый лак, может использоваться как самостоятельно, так и для высветления цвета.

Clear (Matt)—матовый лак, может использоваться как самостоятельно, так и для придания матового оттенка. Упаковка 50мл.

Дополнительная информация

- ✓ После обжига краска не должна быть липкой.
- ✓ При превышении времени обжига роспись может потемнеть.
- ✓ При обжиге может появиться легкий, но безопасный запах.
- ✓ Все цветовые оттенки хорошо смешиваются.
- ✓ НЕ режьте на расписанной поверхности.
- ✓ Можно рисовать сверху расписанного.
- ✓ Краску можно наносить методом распыления. Для этого необходимо взять 1 часть краски и 2 части воды. Необходимый размер отверстия распылителя 0,2 мм, давление 1,9 Бара.
- ✓ Кисти и принадлежности необходимо промывать водой сразу же после работы. Для чистки кисточек не требуется никаких растворителей, так как краска не содержит тяжелых металлов.

Полезные советы

- Пока краска не подверглась обжигу, высохший рисунок можно смыть водой, для этого необходимо замочить изделие в воде с до-

бавлением небольшого количества средства для мытья посуды.

- Свежий мокрый рисунок можно корректировать или удалять кусочком ваты, смоченным в воде.
- Удалить с одежды краску можно жидким мылом в теплой воде, возможно использование бытовых чистящих средств.

Замечание

Всегда соблюдайте инструкцию по обжигу, а также следуйте вышеперечисленным рекомендациям.